


KOD WYROBU:

EPS-EN 13163 T2-L2-W2-S_b5-P10-BS115-cs(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

DOKUMENTY:

Deklaracja właściwości użytkowych nr DWU/INT/03/01/2023

OPIS PRODUKTU:

INTHERMO FASADA EPS 70-038 to najlepszej jakości, białe płyty styropianowe produkowane metodą spieniania polistyrenu, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13163 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. Produkt ten przeznaczony jest do wykonywania izolacji cieplnej w budownictwie. Jest to jeden z podstawowych produktów, który w szczególnym stopniu przyczynia się do spełnienia warunków stawianych budynkom w zakresie oszczędności energii i izolacji cieplnej. Płyty produkowane są z bokami płaskimi lub frezowanymi. Wybór płyt styropianowych INTHERMO to efektywne, bezpieczne i trwałe rozwiązanie.

✓ **Bezpieczny dla zdrowia**

✓ **Oszczędność energii**

✓ **Trwały materiał na lata**

✓ **Bezpieczny dla środowiska**
ZASTOSOWANIE:
Izolacja cieplna:

- ✓ ścian zewnętrznych wykonywana metodą „lekką mokrą”
- ✓ stropów drewnianych
- ✓ warstw ścian murowanych
- ✓ nadproży okiennych
- ✓ logii balkonowych
- ✓ ścian szkieletowych
- ✓ wypełnienie dylatacji
- ✓ w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary płyt:

Grubość	Płyty standard: 10 – 300 mm	
Długość	1000 mm	
Szerokość	500 mm	

Klasy tolerancji wymiarów:

Grubość	T2	(± 2 mm)
Długość	L2	(± 2 mm)
Szerokość	W2	(± 2 mm)
Prostokątność	S _b 5	(± 5 mm)
Płaskość	P10	(10 mm)

Parametry fizyczno-mechaniczne:

Poziom wytrzymałość na zginanie	BS115	≥ 115 kPa
Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu	CS(10)70	≥ 70 kPa
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych	DS(N)2	± 0,2%
Klasa stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70, 48 h)	DS(70,-)2	≤ 2%
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych	TR100	≥ 100 kPa
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,038 W/(m·K)	
Klasa reakcji na ogień	E	

DEKLAROWANE WARTOŚCI OPORU CIEPLNEGO RD, OBJĘTOŚĆ I POWIERZCHNIA KRYCIA PŁYT STYROPIANOWYCH

Grubość	Opór cieplny	Ilość płyt w paczce [szt.]	Powierzchnia płyt w paczce [m²]	Objętość paczki [m³]	Ilość płyt w paczce [szt.]	Powierzchnia płyt w paczce [m²]	Objętość paczki [m³]
		PŁYTY GŁADKIE 1000 x 500 [mm]			PŁYTY FREZOWANE 985 x 485 [mm]		
10	0,25	60	30	0,3	-	-	-
20	0,50	30	15	0,3	-	-	-
30	0,75	20	10	0,3	-	-	-
40	1,05	15	7,5	0,3	-	-	-
50	1,30	12	6	0,3	12	5,73	0,287
60	1,55	10	5	0,3	10	4,78	0,287
70	1,80	8	4	0,28	8	3,82	0,268
80	2,10	7	3,5	0,28	7	3,34	0,268
90	2,35	6	3	0,27	6	2,87	0,258
100	2,60	6	3	0,3	6	2,87	0,287
110	2,85	5	2,5	0,275	5	2,39	0,263
120	3,15	5	2,5	0,3	5	2,39	0,287
130	3,40	4	2	0,26	4	1,91	0,248
140	3,65	4	2	0,28	4	1,91	0,268
150	3,95	4	2	0,3	4	1,91	0,287
160	4,20	3	1,5	0,24	3	1,43	0,229
170	4,45	3	1,5	0,255	3	1,43	0,244
180	4,70	3	1,5	0,27	3	1,43	0,258
190	5,00	3	1,5	0,285	3	1,43	0,272
200	5,25	3	1,5	0,3	3	1,43	0,287
210	5,50	2	1	0,21	2	0,96	0,201
220	5,75	2	1	0,22	2	0,96	0,210
230	6,05	2	1	0,23	2	0,96	0,220
240	6,30	2	1	0,24	2	0,96	0,229
250	6,55	2	1	0,25	2	0,96	0,239
260	6,80	2	1	0,26	2	0,96	0,248
270	7,10	2	1	0,27	2	0,96	0,258
280	7,35	2	1	0,28	2	0,96	0,268
290	7,60	2	1	0,29	2	0,96	0,277
300	7,85	2	1	0,3	2	0,96	0,287

STOSOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT:

- Płyty dostarczane są w paczkach w oryginalnym opakowaniu ułatwiającym ich transport oraz umożliwiającym rozpoznanie wyrobu.
- Magazynowanie należy zorganizować w taki sposób, aby nie powodować uszkodzeń materiału.
- W trakcie transportu, składowania i aplikacji, płyty EPS należy chronić przed uszkodzeniem i oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (wysoka temperatura, nasłonecznienie, opady atmosferyczne – wymagane osuszenie płyt przed wbudowaniem).
- Płyty EPS należy chronić przed kontaktem z substancjami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne i ich oparami.
- Praca z EPS nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej.
- Bezpośredni kontakt z EPS nie wywołuje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt.
- Płyty EPS są niedrażniące, nietoksyczne i chemicznie obojętne.
- Montaż płyt styropianowych należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną.